

GNT A 0/20

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Criblage

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Couche de forme - remblai de tranchée - Assise

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

b assimilé D21 (NF P11-300)

	0.063	0.08	2	4	5	6.3	8	D/2	10	14	16	D	20	25	1.4D	2D	MB	W	VBS	
Etendue e	6							20				10								
V.S.S.+U	10.0							72				97			100		3.00			
V.S.S.	8.0	12.0						67				95			100		2.50		0.10	
V.S.I.	2.0							47				85			98	100				
V.S.I.-U	0.0							42				83			97					
Ecart-type max	1.82							6.06												

Partie informative

Résultats de production

du 21/03/17 au 01/08/17

	0.063	0.08	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	28	40	MB	W	VBS
Maximum	7.9	8.4	33	44	49	55	62	67	82	89	94	100	100	100	1.80	14.3	0.06
Xf+1.25xEcart-types	7.1	7.9	30	40	45	50	57	64	79	85	93	100	100	100	1.33	12.1	
Moyenne Xf	5.1	5.8	24	34	38	43	50	57	70	77	89	98	100	100	0.71	9.7	0.05
Xf-1.25xEcart-types	3.2	3.6	18	27	31	36	43	50	61	70	85	97	100	100	0.09	7.3	
Minimum	2.0	2.5	15	25	30	36	42	47	56	65	85	96	100	100	0.29	5.6	0.03
Ecart-type	1.53	1.74	4.8	5.3	5.6	5.5	5.7	5.6	7.1	5.8	3.0	1.5	0.0	0.0	0.497	1.90	0.020
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	7	15	2

