

GRAVILLON 4/8 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Concassage et Criblage

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 8

Norme

NF P18 545 article 7

Catégorie

B III

	0.063	2	4	5.6	6.3	8	10	11.2	16	FI	LA	MDE	W
Etendue e			10	30		10							
V.S.S.+U	3.6	6	18	62		100		100		29	28	23	
V.S.S.	3.0	5	13	50		99		100		25	25	20	
V.S.I.	0.0	0	3	20		89		98	100				
V.S.I.-U	0.0	0	0	8		84		97					
Ecart-type max				9.09									

Partie informative

Résultats de production

du 13/02/17 au 19/07/17

	0.063	2	4	5.6	6.3	8	10	11.2	16	FI	LA	MDE	W
Maximum	3.0	5	10	47	74	95	100	100	100	17			8.0
Xf+1.25xEcart-types	2.4	5	7	38	65	95	100	100	100	14			6.0
Moyenne Xf	1.6	3	5	31	57	93	100	100	100	11	22	12	4.3
Xf-1.25xEcart-types	0.8	2	3	23	49	91	100	100	100	7			2.7
Minimum	0.1	1	4	20	48	90	100	100	100	6			2.4
Ecart-type	0.67	1.1	1.7	6.1	6.2	1.6	0.0	0.0	0.0	3.0			1.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	13	1	1	22

