

# GRAVILLON 6/10 CONCASSE

**Péetrographie :** Laitier de hauts fourneaux  
**Elaboration :** Concassage et Criblage

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3      10

Norme

NF P18 545 article7

Catégorie

B III

	0.063	0.5	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	LA	MDE	W
Etendue e							10		10								
V.S.S.+U	3.6			6			23		99		100			29	28	23	
V.S.S.	3.0			5			18		94		100			25	25	20	
V.S.I.	0.0			0			8		84		98		100				
V.S.I.-U	0.0			0			3		79		97						

## Partie informative

Résultats de production

du 13/02/17 au 19/07/17

	0.063	0.5	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	LA	MDE	W
Maximum	2.2	5	5	5	6	10	18	65	94	100	100	100	100	19			6.1
Xf+1.25xEcart-types	2.0	4	4	5	5	7	16	53	93	100	100	100	100	16			5.1
Moyenne Xf	1.3	2	3	3	4	5	12	44	89	100	100	100	100	11	22	12	3.9
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	2	2	2	3	8	35	86	100	100	100	100	5			2.7
Minimum	0.1	0	1	1	2	2	8	33	86	100	100	100	100	6			1.7
Ecart-type	0.52	1.0	1.1	1.2	1.2	1.9	3.2	7.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0			0.90
Nombre de résultats	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	13	1	1	30

