

SABLE 0/4 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Concassage et Criblage

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

NF P18 545 article7

Catégorie

a

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	MB	W
Etendue e	6						20	10						
V.S.S.+U	12.0						74	95					2.50	
V.S.S.	10.0						70	93			100		2.00	
V.S.I.	4.0						50	83			98	100		
V.S.I.-U	2.0						46	81						
Ecart-type max	1.82						6.06							

Partie informative

Résultats de production

du 19/01/17 au 19/07/17

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	MB	W
Maximum	10.0	12.1	24	27	37	57	69	93	100	100	100	100	0.60	11.2
Xf+1.25xEcart-types	9.4	10.9	21	24	32	48	66	91	99	100	100	100	0.51	9.0
Moyenne Xf	7.8	9.1	18	21	27	41	61	88	96	99	100	100	0.34	7.0
Xf-1.25xEcart-types	6.2	7.2	15	17	22	34	55	84	93	97	99	100	0.17	4.9
Minimum	4.1	4.9	12	15	21	35	55	83	88	96	99	100	0.24	4.4
Ecart-type	1.26	1.45	2.6	2.8	4.0	5.5	4.3	2.8	2.5	1.3	0.5	0.0	0.137	1.60
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	6	21

