



Route de Dieulouard  
54700 Blénod Les Pont A Mousson  
Tel:03-83-82-26-87

**Granulats :** G0/60-C : Grave 0/63 cc  
**Péetrographie :** Laitiers de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

NF P 11-300 - Classification des matériaux en remblais et couche de forme

D31


	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	125	Gel/Dégel	LA	MDE	W	VBS	
V.S.S.		12.0																					100.0				45	45		0.10	
V.S.I.																															

**Partie informative**

Résultats de production

du 27/10/16 au 06/12/16

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	125	Gel/Dégel	LA	MDE	W	VBS
Maximum	3.0	3.4	4.6	6.2	7.1	8.0	9.8	12.8	17.2	22.2	24.7	28.3	33.5	39.5	48.3	52.7	57.6	67.5	75.6	82.1	90.9	94.8	100.0	100.0	100.0		34	22	7.6	
Moyenne Xf	1.8	2.0	2.8	3.9	4.6	5.3	7.2	11.3	15.0	18.9	21.0	23.9	28.3	33.0	39.7	43.1	47.9	56.6	66.2	76.9	86.9	91.7	95.3	100.0	100.0	0.6	34	21	5.8	0.02
Minimum	1.0	1.3	2.0	2.8	3.3	3.8	5.6	9.7	13.3	16.4	18.3	20.9	24.4	28.7	34.4	37.9	42.6	51.0	60.6	71.6	81.7	87.9	90.5	100.0	100.0		33	20	5.0	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	2	4	1



A.COLLIN Technicien de Laboratoire