

Granulats : G0/4-C : 0/4 Concassé
Péetrographie : Laitiers d'aciéries
Elaboration : Concassé
Usage : Routier


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme																Catégorie	
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242															Code a
	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	MB	MBF	W
V.S.S.	7.0								73	99						2.0	10.0	
V.S.I.	1.0								53	89		98		100				

Partie informative
Résultats de production

du 23/02/16 au 27/06/16

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	MB	MBF	W
Maximum	6.6	7.1	9	11	12	14	20	38	68	99	100	100	100	100	4.09			5.3
Moyenne Xf	5.4	5.9	7	9	10	12	17	33	62	95	98	99	100	100	3.76	0.2	1.7	4.1
Minimum	3.8	4.1	5	6	7	8	11	23	55	90	94	98	100	100	3.59			2.8
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	10



A.COLLIN Technicien de Laboratoire