

**LAITIER D'ACIERIES
LONGLAVILLE**
0/50
Classification :

 Selon NF P 11.300 et G.T.R. 92:
Matériaux classés F9 assimilés D21

Péetrographie :

Laitiers d'aciéries.

Domaines d'emploi :

 Remblais, sous-couche, purges
Tranchées (hors canalisations métalliques).

Elaboration :

 Installation de concassage criblage
sur le site de Longlaville (54).

Précaution d'emploi : Usage routier selon le guide d'acceptabilité
environnementale Sétra d'octobre 2012 :
nous consulter

Classe granulaire :	0/50 mm	NF EN 13 242
Masse volumique en vrac :	1.64 T/m ³	NF EN 1097-3
Taux d'expansion :	V < 5 %	NF EN 13242 & XP P 18545 V5 (<5%)
Valeur au Bleu du Sol:	VBS < 0.1 g	NF P 94-068
Los Angeles :	LA < 35	NF EN 1097-2
Micro Deval Humide :	MDE < 25	NF EN 1097-1
Optimum Proctor Modifié:	$\rho_d = 2.02T/m^3$ w = 7.8 %	NF P 94-093



Laitiers d'aciéries 0_50

Site prod : Longlaville

Péetrographie : Laitiers d'aciéries

Elaboration : Criblé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	50
---	----

Catégorie

Site prod

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve	
V.S.S.																						
V.S.I.																						

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
Maximum	7.83	27.07	35.75	47.45	62.60	67.31	71.54	75.07	78.08	81.18	82.69	84.28	86.92	91.90	95.83	98.59	100.00	100.00	100.00	2.01	9.3
Xf+1.25xEcart-types	6.20	25.61	33.53	43.37	56.22	61.24	66.11	70.59	74.77	78.91	81.12	83.55	87.78	92.04	95.36	97.60	100.00	100.00	100.00	1.88	7.9
Moyenne Xf	3.98	18.05	25.00	35.69	48.16	52.72	57.13	61.33	65.20	69.37	71.56	74.36	78.93	83.52	87.79	92.24	96.44	99.83	100.00	1.64	5.1
Xf-1.25xEcart-types	1.75	10.49	16.47	28.01	40.10	44.20	48.14	52.08	55.63	59.84	62.00	65.17	70.08	75.00	80.21	86.88	92.86	99.14	100.00	1.41	2.3
Minimum	0.72	8.87	15.15	26.02	37.97	41.63	45.00	48.12	50.71	54.03	54.95	57.61	61.90	66.73	76.20	84.46	90.69	98.00	100.00	1.37	2.0
Ecart-type	1.779	6.047	6.826	6.146	6.449	6.815	7.186	7.404	7.659	7.630	7.647	7.351	7.081	6.817	6.062	4.291	2.862	0.553	0.000	0.187	2.30
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12

