

**LAITIER LAFE
BSN KEHL**

0/80

Classification :

Selon NF P 11.300 et G.T.R. 92 :
Matériaux classés F9 assimilés D31

Caractéristiques :

Intrinsèques et de fabrication
Selon XP P 18 545 : granulat de catégorie B

Domaines d'emploi :

Remblais, couche de forme, pistes et chemins,
accotements...

Elaboration :

Installation de criblage et déferrailage sur le site
de BSN KEHL

Environnement : Usage routier de type 3 (revêtus ou non
recouvert) selon le guide d'acceptabilité
environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire :	0/80 mm	NF EN 13 242
Masse volumique en vrac :	2.23 T/m ³	NF EN 1097-3
Los Angeles :	LA < 20	NF EN 1097-2
Micro Deval Humide :	MDE < 10	NF EN 1097-1
Valeur au Bleu :	VBS < 0.1 g	NF EN 933-9
Teneur en sulfates:	SO ₄ ²⁻ < 0.05 %	NF EN 12457-4

Références :

Lotissement Breuschwickersheim : 1200 tonnes
Clinique Rhéna : 300 tonnes



LAFE 0/80

Site prod : BSN - Kehl
Péetrographie : Laitiers LAFE
Elaboration : Scalpé
Usage : Couche de Forme

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Norme

NF P 11.300 Identification de sol

Catégorie

Classé F9 assimilé D31

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve	
V.S.S.	12.0																						
V.S.I.																							

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve	
Maximum	2.2	7.30	12.31	19.00	28.92	32.95	39.32	48.21	56.88	63.41	65.61	67.53	71.70	78.90	84.30	92.00	98.80	100.00	100.00	100.00	100.00	2.28	3.1
Xf+1.25xEcart-types	1.9	6.27	10.32	17.23	28.97	33.74	39.56	46.51	53.60	60.03	62.98	66.51	72.26	77.62	83.97	91.52	99.31	100.00	100.00	100.00	100.00	2.29	3.6
Moyenne Xf	1.4	4.54	7.67	13.15	23.36	27.54	32.26	37.63	43.05	48.38	51.83	55.43	61.55	68.08	75.79	83.89	93.15	97.85	100.00	100.00	100.00	2.23	2.5
Xf-1.25xEcart-types	0.8	2.82	5.02	9.07	17.76	21.34	24.96	28.75	32.51	36.73	40.69	44.34	50.85	58.55	67.62	76.27	86.98	92.81	100.00	100.00	100.00	2.17	1.5
Minimum	0.9	3.08	5.07	7.50	15.70	18.40	22.30	26.90	32.02	35.33	37.76	41.03	47.60	54.17	63.44	74.59	84.47	87.66	100.00	100.00	100.00	2.20	0.4
Ecart-type	0.41	1.382	2.118	3.263	4.484	4.958	5.840	7.104	8.437	9.321	8.913	8.869	8.566	7.630	6.543	6.100	4.930	4.034	0.000	0.000	0.000	0.048	0.80
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	3	9

