

Granulats : Gravillon 10/14 cc Granulac
Péetrographie : Laitier d'acieries électriques
Elaboration : concassé
Usage : Granulats pour chaussées: couches de roulement

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code A II

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	d/2 5	6.3	8	d 10	12.5	14	D 16	1.4D 20	31.5	F	FI	LA	MDE	PSV	W	
V.S.S.+U	2.0						3.0			16.0		100.0					14.00	23.00	18.00			
V.S.S.	1.0						2.0			11.0		97.0				1.00	10.00	20.00	15.00			
V.S.I.										1.0		87.0		98.0	100.0						56.00	
V.S.I.-U										0.0		82.0		97.0	99.0						52.00	

Partie informative

Résultats de production

du 27/03/12 au 10/12/12

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	F	FI	LA	MDE	PSV	W		
Maximum	0.7	0.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.6	3.5	9.8	70.8	96.6	100.0	100.0	100.0		4.80					2.9	
Xf+1.25xEcart-types	0.6	0.6	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.7	8.2	67.9	96.1	100.0	100.0	100.0								2.8
Moyenne Xf	0.4	0.4	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.8	6.2	60.9	92.2	100.0	100.0	100.0	0.60	3.25	11.00	6.00	65.00		2.0	
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	4.2	53.8	88.4	99.8	100.0	100.0								1.2
Minimum	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	3.1	47.5	82.7	99.7	100.0	100.0		2.00						0.6
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1	3	1	1	1	1		25

