

LAFE 40/100

Site prod : Hagondange
Pétrographie : Laitiers LAFE
Elaboration : Criblé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

40	100	<i>NF P 11.300 Identification de sol</i>	<i>F9 assimilés D31</i>
----	-----	--	-------------------------

	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	160	200	Teneur en fines	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
V.S.S.														
V.S.I.														

Partie informative

Résultats de production

	20	25	31.5	40	50	63	80	100	125	160	200	Teneur en fines	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
Maximum	5.99	8.77	14.09	27.67	44.73	61.17	75.10	92.49	100.00	100.00	100.00	0.52	1.51	3.1
Xf+1.25xEcart-types	5.58	8.24	13.56	28.39	47.09	61.40	75.67	94.24	100.00	100.00	100.00	0.53	1.51	3.1
Moyenne Xf	3.32	5.36	10.27	24.33	40.91	58.67	70.73	88.47	99.25	100.00	100.00	0.35	1.51	2.3
Xf-1.25xEcart-types	1.07	2.48	6.99	20.26	34.74	55.95	65.79	82.70	98.05	100.00	100.00	0.16	1.51	1.5
Minimum	2.06	3.68	8.22	20.60	33.89	56.33	66.71	82.84	98.00	100.00	100.00	0.26	1.51	1.6
Ecart-type	1.806	2.304	2.630	3.253	4.939	2.181	3.950	4.618	0.957	0.000	0.000	0.148	0.001	0.70
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4

