



Granulats : Grave ROLAC 4%
Pétrographie : Laitiers de haut fourneau
Elaboration : Reconstitué

Utilisateur : TRAVAUX PUBLICS

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

NF EN 14227-5

fuseau Grave Rolac 4%

	0.063	0.1	0.2	0.5	1	2	3.15	4	6.3	8	10	20	31.5	W
Etendue e														
V.S.S.+U														
V.S.S.	10.50	16.00	22.00	31.00	43.00	54.00	61.00	65.00	74.00	81.00	87.00	100.00	100.00	
V.S.I.	3.50	5.00	8.00	12.00	16.00	23.00	28.00	32.00	40.00	47.00	54.00	85.00	99.00	
V.S.I.-U														

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.1	0.2	0.5	1	2	3.15	4	6.3	8	10	20	31.5	W
Maximum														
Fuseau de fabrication (couvert)														
Moyenne Xf	4.37	6.01	8.47	17.80	24.86	37.16	46.72	53.55	67.21	74.04	80.87	99.73	100.00	9.29
Fuseau de fabrication (ouvert)														
Minimum														
Ecart-type														
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Norme														EN 1097-5

