

**Granulats :** 10/14 Laitier concasse Nilvange  
**Péetrographie :** Laitiers de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassé

**Autre :** Non précisé

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

10      14

Norme NF P 18 545-Article 8 - EN 13 043

Code BIII

	0.063	0.5	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	FI	LA	MDE	MVR	PSV	W	WA24	MVv	
Etendue e						10		10												
Incertitude U	0.6	0	1	0	0	5	0	5	0	1	0	4	3	3		4				
VSS	2.00		5			20		96		100		25.00	25.00	20.00						
VSI	0.00		0			10		86		98	100					50.00				

**Partie informative**  
*Résultats de production*

	0.063	0.5	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	FI	LA	MDE	MVR	PSV	W	WA24	MVv
Maximum	1.84	4	4	5	7	20	80	97	100	100	100	7.00	21.00	13.00		54.00	3.70		
Xf+1.25xEcart-types	1.45	3	4	4	6	19	74	94	100	100	100							3.33	
Moyenne Xf	1.04	2	2	3	5	15	65	91	100	100	100	5.67	20.50	11.50	2.58	54.00	2.67	2.7	1.32
Xf-1.25xEcart-types	0.64	1	1	2	3	10	55	88	99	100	100							2.02	
Minimum	0.60	1	1	1	2	9	57	86	99	100	100	4.00	20.00	10.00		54.00	1.90		
Ecart-type	0.326	0.8	0.9	1.0	1.4	3.4	7.5	2.6	0.4	0.0	0.0	1.106	0.500	1.500		0.000	0.520		
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	6	2	2	1	2	17	1	1

