

**Granulats :** G0/2-C : 0/2 Concassé  
**Péetrographie :** Laitiers d'aciéries  
**Elaboration :** Concassé Lavé  
**Usage :** Routier

**Partie normative**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire

0 2

Norme

NF P 11-300 - Classification des matériaux en remblais et couche de forme

Catégorie


D11

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	FM	MB	W
V.S.S.		12.0							100					
V.S.I.									70					

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 15/05/20 au 25/05/20

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	FM	MB	W
Maximum	7.4	8.6	12.0	17.2	20.4	24.5	36	61	96	100	100	2.87	0.2	2.8
Moyenne Xf	7.0	8.2	11.4	16.1	19.1	22.9	34	59	95	100	100	2.81	0.2	2.3
Minimum	6.7	7.8	10.9	15.3	18.2	21.8	32	57	95	100	100	2.75	0.2	1.8
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3



A. COLLIN Technicien de Laboratoire

