



SCODILL 0/8 mm

Producteur : MSG Mineralstoffgesellschaft Saar **Client :** Autocontrôle
Pétrographie : Laitiers d'aciéries

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 8

EN 13285 Graves non traitées

LF8 UF15 OC90 GTANR; DoB nach TL SoB-StB

	0.063	0.5	1	2	4	8	11.2	12.5	14	16	f	W
V.S.S.	15.0		75		87	99						
V.S.I.	8.0		15		47	90						
Valeur Type	12	38	47	59	75	93	100	100	100	100	12	8
LS												
LI												

Partie informative

Résultats de production

du 21/01/20 au 13/01/21

	0.063	0.5	1	2	4	8	11.2	12.5	14	16	f	W
Maximum	15.3	47	57	70	85	99	100	100	100	100	15.30	11.9
Xf+1.25xEcart-types	14.3	44	54	67	83	99	100	100	100	100	14.31	
Moyenne Xf	11.6	35	44	57	76	98	100	100	100	100	11.58	7.9
Xf-1.25xEcart-types	8.8	27	35	48	69	96	100	100	100	100	8.85	
Minimum	9.0	23	30	43	64	95	100	100	100	100	9.00	5.1
Ecart-type	2.18	7.0	7.8	7.5	5.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.184	2.00
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme											EN 933-1	EN 1097-5

