

LAITIER LAFE 25/50

CLASSIFICATION

NF EN 13 242 : Matériau de catégorie G_c80-20
NF P 11 300 : Classe F9 assimilé D21 (sols insensibles à l'eau)
NF P 18 545 article 7.1 : Gravillons de catégorie C

COMPOSITION - PETROGRAPHIE

Laitiers d'aciérie de four éclectique (LAFE)

DOMAINE ET PRECAUTION D'EMPLOI

Le laitier LAFE 25/50mm s'utilise principalement en couches de forme,remblais. Il est interdit au contact de canalisations métalliques

ÉLABORATION

Installation de concassage, criblage sur le site de Rive de Gier.

ENVIRONNEMENT

Le matériau est d'usage routier de type 1 et/ou 2 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire	25/50mm	NF EN 13 242
Masse volumique en vrac	1.84T/m³	NF EN 1097-3
Los angeles	LA < 25	NF EN 1097-2
Micro deval	MDE < 20	NF EN 1097-1
Teneur en sulfates	SO₄²⁻ ≤ 0.01%	NF EN 12457-4
Teneur en fines	f < 1%	NF P 94 056
Sensibilité au gel / dégel	Aucune	NF EN 18 545 (art.3.42)