

## BEOSALT 0/2mm

### CLASSIFICATION

NF P 11300 : Matériau de catégorie F9 assimilé D21 (Matériaux propres et insensibles à l'eau)

### COMPOSITION-PETROGRAPHIE

Laitiers d'aciérie de four électrique (LAFE)

### DOMAINE ET PRECAUTION D'EMPLOI

Le Beosalt 0/2 s'utilise principalement en remblais, remblais de tranchée, pose de pavés. Il est interdit au contact de canalisations métalliques

### ÉLABORATION

Installation de criblage et déferrailage sur le site de BSN KEHL.

### ENVIRONNEMENT

Le matériau est d'usage routier de type 1,2 et 3 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire	<b>0/2mm</b>	NF EN 933-1
Los Angeles	<b>LA &lt; 20 mesuré 15</b>	NF EN 1097-2
Micro deval	<b>MDE &lt; 15 mesuré 6</b>	NF EN 1097-1
Valeur au bleu sol	<b>VBS &lt; 0.1g mesuré 0.025g</b>	NF P 94 068
Teneur en chaux libre	<b>CaO &lt; 0.5</b>	NF EN 1744-1
Masse volumique en vrac	<b>2.08T/m<sup>3</sup></b>	NF EN 1097-3
Optimum Proctor Normal	<b>pd = 2.52T/m<sup>3</sup> W = 6.4%</b>	NF P 94-093
Sensibilité au gel / dégel	<b>Aucune</b>	NF EN 18 545 (art.3.42)

# BEOSALT 0/2

**Site de prod :** BSN - Kehl  
**Péetrographie :** Laitiers LAFE  
**Elaboration :** Criblé  
**Usage :** Remblais, remblais de tranchée, pose de pavés

## Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0	2
---	---

NF P 11.300 Identification de sol

F9 Assimilé D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
V.S.S.		12.00			100.00						
V.S.I.					70.00						

## Partie informative

*Résultats de production*

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	Masse volumique en vrac humide	Teneur en eau par séchage en étuve
Maximum	7.3	8.88	26.69	44.44	71.61	100.00	100.00	100.00	100.00	2.27	4.8
Xf+1.25xEcart-types	7.2	8.97	24.17	41.22	75.22	100.00	100.00	100.00	100.00	2.25	4.4
Moyenne Xf	5.2	6.86	20.13	36.50	64.23	98.52	99.98	100.00	100.00	2.08	3.2
Xf-1.25xEcart-types	3.1	4.76	16.09	31.79	53.23	96.81	99.92	100.00	100.00	1.91	1.9
Minimum	1.3	3.22	16.97	29.54	37.46	96.05	99.85	100.00	100.00	1.94	1.8
Ecart-type	1.65	1.685	3.230	3.774	8.794	1.364	0.050	0.000	0.000	0.135	1.00
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	14

