

Laitiers HF Pont-à-Mousson 0/31.5

CLASSIFICATION

NF EN 13 285 : Matériau de catégorie GNT2
NF P 11 300 : Classe F8 assimilé D21 (sols insensibles à l'eau)
NF P 18 545 article 7 : Granulat de type Ea

Classification chimique

Laitier cristallisé de Haut-Fourneau de type A, stable et inerte selon la norme P 18-302

DOMAINE ET PRECAUTION D'EMPLOI


Le laitier HF 0/31.5mm s'utilise principalement en assises de chaussées (fondation et base) et sous dallages bétons. Il est interdit au contact de canalisations métalliques

ÉLABORATION

Installation de concassage, criblage sur le site de Pont-à-Mousson.

ENVIRONNEMENT

Le matériau est d'usage routier de type 1,2 et 3 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire	0/31.5mm	NF EN 13 285	
Masse volumique en vrac	1.38T/m ³	NF EN 1097-3	
Los Angeles	LA < 40	NF EN 1097-2	
Micro deval	MDE < 40	NF EN 1097-1	
Expansion volumique :	V ₅ mesuré < 0.1	NF EN 13242 & NF P 18 545	
Valeur au bleu	MB < 2g mesuré 0.31g	NF EN 933-9	
Valeur au bleu sol	VBS < 0.1g	NF P 94 068	
Coefficient d'aplatissement	Fl ₂₀ mesuré 7	NF EN 933-3	
Optimum proctor modifié	pd = 1.94T/m ³ W=6.6%	NF P 94-093	

Laitier HF 0/31.5

Site de prod : Pont-à-Mousson
Péetrographie : Laitiers de haut fourneau
Elaboration : Concassé Criblé
Usage : Couche de Fondation et Base

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

EN 13285 Graves non traitées

Catégorie

GNT 2

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	
V.S.S.	9.00		35	40	47	60			68					85			99	100		
V.S.I.	4.00		5	9	16	22			35					55			85			

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63
Maximum	5.15	6	16	22	28	39	44	51	60	68	76	81	85	94	99	100	100	100	100
Xf+1.25xEcart-types	4.56	6	15	20	27	37	41	47	54	62	70	74	80	89	96	100	100	100	100
Moyenne Xf	3.22	4	11	15	20	29	33	39	45	53	61	65	70	79	89	97	100	100	100
Xf-1.25xEcart-types	1.88	2	7	10	14	21	26	31	37	45	52	56	60	69	81	94	99	100	100
Minimum	1.43	2	6	8	11	18	23	28	35	43	51	55	59	64	75	93	98	100	100
Ecart-type	1.074	1.3	3.1	4.2	5.2	6.2	6.3	6.4	6.8	6.8	7.2	7.4	7.8	8.1	6.3	2.2	0.4	0.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

