

GRAVE 0/31.5 LAITIER

Péetrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Couche de forme - Assise

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

NF EN 13-285 Grave Non Traitée

GNT2

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	40	45	W	MB	VBS	
V.S.S.	9.0				35	40	47	60			68					85				99				2.50	
V.S.I.	4.0				5	9	16	22			35					55				85		100			

Partie informative

Résultats de production

du 12/08/21 au 12/01/22

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	40	45	W	MB	VBS
Maximum	7.9	8.6	10	14	17	21	26	34	38	42	48	56	64	68	72	80	85	92	97	100	100	10.3	1.56	0.09
Xf+1.25xEcart-types	7.2	7.8	10	13	16	20	25	32	36	41	47	53	61	65	70	80	84	89	98	100	100	9.5	1.24	0.06
Moyenne Xf	5.7	6.2	8	10	13	16	20	27	30	34	41	47	54	58	63	73	78	84	94	100	100	8.4	0.79	0.04
Xf-1.25xEcart-types	4.2	4.5	5	7	9	12	16	22	24	28	35	40	46	50	55	65	72	78	91	99	100	7.4	0.34	0.01
Minimum	4.0	4.4	5	7	8	11	16	22	24	27	35	40	45	49	56	64	70	77	89	99	100	6.8	0.50	0.01
Ecart-type	1.19	1.30	1.7	2.5	2.8	3.1	3.5	4.2	4.7	5.2	4.7	5.3	6.1	6.1	5.9	5.7	4.9	4.4	2.6	0.3	0.0	0.90	0.360	0.020
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	9

