

SCODILL 0/32 FSS

Pétrographie : Laitiers d'aciéries

Client : Autocontrôle

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

EN 13285 Graves non traitées

Référence Producteur/Client


	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	45	f	W
V.S.S.	5.0			75					87		99	100		
V.S.I.	0.0			15					47		90	100		
Valeur Type	4	11	14	19	28		49		78		99	100		
LS	5.0	35	40	47	60		68		85		99	100		
LI	0.0	5	9	16	22		35		55		85	100		

Partie informative

Résultats de production

du 23/06/22 au 06/12/22

	0.063	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	45	f	W
Maximum	3.9	12	15	21	31	40	55	71	82	91	99	100	3.90	4.7
Xf+1.25xEcart-types						42		71		91			3.94	
Moyenne Xf	3.8	11	14	19	28	36	49	64	78	88	99	100	3.81	3.6
Xf-1.25xEcart-types						31		58		85			3.68	
Minimum	3.7	10	12	17	24	30	43	58	74	85	98	100	3.66	2.4
Ecart-type	0.11	0.8	1.3	2.1	3.2	4.5	4.9	5.4	3.4	2.4	0.5	0.0	0.107	1.20
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme													EN 933-1	EN 1097-5



LA et MDE effectués sur la fraction 10/14 mm

Michael Joost