

20/50 LAITIER

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Remblai - Couche de forme - Drainage

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Classification Nouveau GTR : AM-D2 assimilé G21 - Insensible à l'eau

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 50

NF P 11-300

F8 assimilé D21

	0.063	0.08	2	5	10	20	22.4	25	31.5	40	45	50	63	W	VBS
V.S.S.		12.0	70												0.10
V.S.I.															

Partie informative

Résultats de production

du 21/11/19 au 21/04/21

	0.063	0.08	2	5	10	20	22.4	25	31.5	40	45	50	63	W	VBS
Maximum	4.4	4.6	8	8	10	14	15	18	24	66	89	98	100	5.3	0.01
Moyenne Xf	3.0	3.2	6	6	7	8	9	11	17	50	70	89	100	4.8	0.01
Minimum	1.6	1.8	3	3	3	4	4	4	8	29	49	79	100	3.8	0.01
Ecart-type	1.30	1.30	2.0	2.4	3.2	4.7	5.4	6.7	8.0	18.0	18.0	9.5	0.0	0.70	0.000
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

