

GRAVILLON 4/6 CONCASSE LAVE

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Lavage
Usage : Enduits Superficiels d'Usure

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 + Guide Lorrain

B I - Ang 1

	f	0.5	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	W	FI
Etendue e					10			10					
V.S.S.+U	1.3	2	6		22			95	100				
V.S.S.	1.0	1	5		17			90	100				15
V.S.I.					7			80	98	100			
V.S.I.-U					2			75	97				

Partie informative

Résultats de production

du 17/03/22 au 14/09/22

	f	0.5	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	W	FI
Maximum	1.2	1	2	5	19	59	76	90	100	100	100	9.5	12
Xf+1.25xEcart-types	1.0	1	2	4	15	49	68	86	99	100	100	8.4	11
Moyenne Xf	0.9	1	2	3	11	41	61	83	99	100	100	6.4	9
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	1	2	8	34	53	80	98	100	100	4.4	6
Minimum	0.6	1	1	2	8	34	52	76	98	100	100	4.0	6
Ecart-type	0.10	0.2	0.4	0.9	2.9	6.1	5.9	2.7	0.7	0.1	0.0	1.60	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

