

Fiche de données environnementales

Guide d'application SETRA "Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière - Les laitiers sidérurgiques"

Usine sidérurgique / Plate-forme d'élaboration SCHOENECK		Lot / Date Décembre 2023		
				Domaine d'emploi environnemental
	Usages routiers Type 3, 2 et 1	Eurofins AR-23-LK-262061-01		
Observations:	LAITIER LAC			

Paramètres	Valeur limite à respecter (mg/kg Matière Sèche)			Résultat de l'essai
(lixiviation NF EN 12457-4)	Usages routiers	Usages routiers	Usages routiers	(mg/kg MS)
(IIXIVIACIONI VII EIV 12437-4)	de « Type 1 »	de « Type 2 »	de « Type 3 »	
As/Arsenic	0.6***			< 0.102
Ba/Baryum	36 25		0.192	
Cd/Cadmium	0.05***			< 0.002
Cr total/Chrome total	4**	2**	0.6	< 0.10
Cr ^{VI} /Chrome hexavalent	1.2**	0.6**	-	< 0.2
Cu/Cuivre	3***			< 0.102
Hg/Mercure	0.01***			< 0.001
Mo/Molybdène	5.6	2.8	0.6	0.119
Ni/Nickel	0.5***			< 0.102
Pb/Plomb	0.6***			0.129
Sb/Antimoine	0.08***			< 0.01
Se/Sélénium	0.5	0.4	0.1	0.019
Zn/Zinc	5***			0.145
F ⁻ /Fluorures	60	30	13	< 5
Cl ⁻ /Chlorures [*]	10000*	5000*	1000*	59.4
SO ₄ ²⁻ /Sulfates [*]	10000*	5000*	1300*	50.8
Potentiel Hydrogène (pH)	-	-	-	12
Conductivité électrique à 25°C (μS/cm)	-	-	-	1750

^{*} Pour être jugé conforme, il convient seulement de respecter les valeurs associées aux anions chlorures et sulfates. La conformité à la valeur limite pour la fraction soluble globale du guide Sétra (mars 2011) n'est pas pertinente pour les MA et MR fabriqués à partir de laitiers sidérurgiques.

Usages Routiers types:

- 1 = Revêtus (asphalte, enrobés bitumineux, enduits superficiels, béton de ciment, pavés jointoyés liés) et pente mini 1%
- 2 = Recouverts (30cm mini de matériaux naturels ou équivalents) et pente mini 5%
- 3 = Non recouverts (pistes, chemins agricoles ou forestiers,...)

^{**}Si la valeur du Cr hexavanent est supérieure à celle du Cr total, la valeur à retenir par défaut pour le Cr Hexavalent est celle obtenue pour le Cr total

^{*** (}pour type 1 et 2 uniquement) Dans le cas où la valeur limite serait dépassée pour ce paramètre, il sera possible de réaliser un essai de percolation afin de démontrer la conformité du lot aux seuils du guide méthodologique du Sétra (mars 2011) [1],