




Matériaux Alternatifs : Grave de Laitier 0/63 (LAFE)	Client : PF Recyclage NEXSTONE Le Cheylas 266 Avenue de Savoie 38570 Le Cheylas
--	---

Dossier DE/REC062/24001 : Suivi 2024 des lots de LAFE de la PFR CMSELe Cheylas	R.E. Numéro 14
Demandeur : Mickael BORGES	
Analysé par : GELY Thierry	

Prélèvement n° 13.25/0019	prélevés le 23/01/2025
Lieu	Plateforme de recyclage
Origine	Stock constitué
Mode	Echantillon global
Conformité	Conforme
Laboratoire	Labo Principal Chassieu - 7 av. L. Blériot - 69680 CHASSIEU
Prélevé par	GELY Thierry
Référence	NF 11-300 Exécution des terrassements NF 11-300 : D31/F9
Commentaires	Lot Décembre 2024

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme / Référentiel
Granulométrie des sols		Réalisée		
Valeur de bleu méthylène d'un sol		0.01 g/100g sol	0.10	NF P 94-068
Proportion de 0/5mm dans 0/50mm				
Teneur en eau - Méthode par étuvage		2.4 %		NF P 94-050
Température d'étuvage		105°C		

Analyse granulométrique			
Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
125.000		100	
100.000		92	
80.000		72	
63.000		53	
50.000		46	
20.000		31	
5.000		12	
2.000		7.2	
0.080		1.0	12.0



le 13/02/2025

GELY Thierry
Technicien de Laboratoire